



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) Numéro de publication : **0 561 722 A1**

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : **93420122.9**

(51) Int. Cl.⁵ : **C08F 8/30, A61K 39/395,
C07K 15/28, G01N 33/68**

(22) Date de dépôt : **17.03.93**

(30) Priorité : **17.03.92 FR 9203425**

(43) Date de publication de la demande :
22.09.93 Bulletin 93/38

(84) Etats contractants désignés :
BE CH DE ES FR GB IT LI SE

(71) Demandeur : **BIO MERIEUX
F-69280 Marcy l'Etoile (FR)**

(72) Inventeur : **Charles, Marie-Hélène
La Lamberte, Chemin du Vernon
F-69420 Condrieu (FR)
Inventeur : Delair, Thierry
16 rue des Girondins
F-69007 Lyon (FR)
Inventeur : Jaubert, Monique
10 Impasse des Pins
F-69290 Craponne (FR)
Inventeur : Mandrand, Bernard
21 rue de la Doua
F-69100 Villeurbanne (FR)**

(74) Mandataire : **Guerre, Dominique et al
Cabinet Germain et Maureau 20 Boulevard
Eugène Deruelle BP 3011
F-69392 Lyon Cédex 03 (FR)**

(54) **Composés hydrosolubles dérivés d'un homopolymère ou copolymère de l'anhydride maléique, et applications desdits composés au support de molécules biologiques.**

(57) **Composé hydrosoluble dérivé d'un homopolymère ou copolymère de l'anhydride maléique présentant des fonctions anhydrides disponibles et des fonctions anhydrides hydrolysées, caractérisé en ce que les fonctions anhydride hydrolysées consistent en des fonctions carboxyliques et des fonctions dérivées de fonctions carboxyliques portant un résidu d'un composé répondant à la formule I :**

Cx Hy Az Ot (I)

dans laquelle :

— A est l'atome d'azote d'une fonction amine primaire, secondaire ou tertiaire ou l'atome de soufre d'une fonction thiol,

— x, z et t indépendamment les uns des autres sont des nombres entiers non nuls, et

— y est un nombre entier non nul, au moins égal à 5 quand A est un atome d'azote, et au moins égal à 4 quand A est un atome de soufre.

EP 0 561 722 A1

La présente invention concerne un composé hydrosoluble d'un homopolymère ou copolymère de l'anhydride maléique, un agent d'hydrophilisation d'un tel homopolymère ou copolymère, un procédé pour préparer ledit composé hydrosoluble et enfin les applications du composé préparé.

Les homopolymères d'anhydride maléique ou copolymères à base d'anhydride maléique non hydrolysés sont insolubles dans l'eau à pH neutre. Ils deviennent peu à peu solubles par réaction d'hydrolyse en milieu aqueux, du fait de l'ouverture des cycles anhydride maléique par attaque nucléophile des molécules d'eau sur les fonctions anhydride et ouverture subséquente des cycles avec production de fonctions carboxyliques.

Une solubilisation directe en milieu aqueux par hydrolyse des fonctions anhydride présente l'inconvénient d'être un processus long et difficilement contrôlable. En effet, on ne sait pas combien de fonctions anhydride sont consommées pour "dissoudre" le polymère.

On sait par ailleurs que les homopolymères ou copolymères d'anhydride maléique sont solubles dans certains solvants organiques.

B. SOLOMON et Y. LEVIN (Biotechnology and Bioengineering, vol. XVI, pages 1161-1177 (1974)) ont décrit un procédé de couplage d'une enzyme à des copolymères éthylène-anhydride maléique, selon lequel le copolymère d'anhydride maléique dissous dans de l'acétone à une concentration de 10 % (poids/volume) est mélangé à une préparation enzymatique, pour la fixation de cette dernière sur le copolymère. Par effet compétitif entre les molécules d'eau de la préparation enzymatique et les groupements aminés de l'enzyme, on obtient une hydrolyse du copolymère permettant à la fois sa dissolution et la fixation de la fraction protéique. Cependant, comme expliqué dans cette publication, il se forme un précipité partiel du copolymère éthylène-anhydride maléique au cours du mélange de la solution organique contenant le copolymère et de la solution protéique, ce qui nécessite une étape supplémentaire d'agitation pendant au moins une nuit, jusqu'à l'obtention de la dissolution complète du précipité. Ce procédé n'est donc pas entièrement satisfaisant car il présente des difficultés techniques de mise en oeuvre dues à la formation de ce précipité.

Une solution pour pallier ce problème pourrait être trouvée dans la publication de Léon GOLDSTEIN et al. (Int. J. Biochem. 2,448, 1971, Water-insoluble derivatives of naringinase) qui consiste à mélanger le copolymère d'anhydride maléique dans une solution contenant environ 50 à 70 % d'un solvant organique tel que l'acétone, le diméthylformamide (DMF) ou le diméthylsulfoxyde (DMSO) pour la dissolution complète du copolymère et à ajouter la solution de copolymère d'anhydride maléique ainsi obtenue, à une solution aqueuse d'une enzyme pour la fixation de cette dernière sur le copolymère. Une phase homogène est effectivement obtenue.

Cependant, cette solution est particulièrement désavantageuse quand l'enzyme ou toute autre molécule biologique à fixer sur l'homopolymère ou copolymère est sensible au solvant organique, risquant d'être partiellement voire totalement dénaturée et, de ce fait, perdre toute activité biologique.

Selon DE-A-24 20 747, il est décrit un composé hydrosoluble dérivé d'un copolymère anhydride maléique/éthylène destiné à immobiliser des enzymes.

Ce dérivé présente des fonctions anhydride hydrolysées qui consistent en des fonctions carboxyliques portant un résidu d'une amine choisie parmi l'hydrazine, le p,p'-diamino-diphényl-méthane (MDA) et le diamino-1,6-hexane. La fixation de l'une ou l'autre de ces amines sur ledit copolymère lui confère une certaine solubilité en phase aqueuse, permettant ainsi d'effectuer l'étape de fixation de l'enzyme sur ledit dérivé en milieu aqueux. Cependant, avant l'étape de fixation, une étape supplémentaire d'activation des groupements anhydride transformés est nécessaire.

La présente invention permet de résoudre les problèmes posés par les solutions actuellement existantes, en apportant un composé hydrosoluble dérivé d'un homopolymère ou copolymère d'anhydride maléique, directement utilisable pour immobiliser une molécule biologique, sans qu'une étape préalable d'activation ne soit nécessaire.

Selon l'invention, ce composé présente des fonctions anhydride disponibles ou libres et des fonctions anhydride hydrolysées, les fonctions anhydride hydrolysées consistant en des fonctions carboxyliques et des fonctions dérivées de fonctions carboxyliques portant un résidu d'un composé répondant à la formule I :




dans laquelle :

- A est l'atome d'azote d'une fonction amine primaire, secondaire ou tertiaire ou l'atome de soufre d'une fonction thiol,
- x, y et z indépendamment les uns des autres sont des nombres entiers non nuls, et
- y est un nombre entier non nul, au moins égal à 5 quand A est un atome d'azote, et au moins égal à 4 quand A est un atome de soufre.

Les fonctions dérivées de fonctions carboxyliques sont notamment choisies parmi les fonctions ester, amide, thiocarboxy.

Quand A est l'atome d'azote, le composé I est avantageusement choisi parmi le tris(hydroxyméthyl) aminométhane, l'(amino-2-éthylamino)-2-éthanol, l'amino-2-méthyl-2-propanediol-1,3, la diéthanolamine, les po-

lypeptides et de préférence une polytyrosine ou polyglycine, le N-BOC-1,6-diaminohexane et les composés répondant aux formules générales respectivement :



dans lesquelles n est un nombre entier compris entre 1 et 50.

De préférence n est compris entre 1 et 10 et le composé II est choisi parmi l'éthanolamine et l'(amino-2-éthoxy)-2-éthanol.

Quand A est l'atome de soufre, le composé I est avantageusement le mercaptoéthanol.

Les composés hydrosolubles de l'invention sont des dérivés de copolymères de l'anhydride maléique, choisis parmi les poly (anhydride maléique-éthylène), les poly (anhydride maléique-styrène), les poly (anhydride maléique-propylène), les poly (anhydride maléique-méthylvinyléther).

De préférence, les copolymères comprennent au moins 5 % de motifs anhydride maléique.

Le composé hydrosoluble est utilisé selon l'invention pour immobiliser au moins une molécule biologique, à laquelle il est lié directement ou indirectement. Ladite molécule biologique est notamment choisie parmi des protéines telles que des anticorps ou des fragments d'anticorps ou des antigènes; des polypeptides; des enzymes; des petites molécules telles que des haptènes; des fragments d'acides nucléiques.

Le terme "fragment d'acide nucléique" tel qu'utilisé dans la présente invention, signifie un fragment d'ADN ou d'ARN naturel, ou un oligonucléotide naturel ou de synthèse, ou un fragment d'ADN ou d'ARN de synthèse non modifié ou comprenant une ou plusieurs bases modifiées telles que l'inosine, la méthyl-5-déoxycytidine, la diméthylamino-5-désoxyuridine, la désoxyuridine, la diamino-2, 6-purine, la bromo-5-désoxyuridine ou toute autre base modifiée.

Ainsi pour immobiliser des protéines, le composé hydrosoluble de l'invention est ajouté à une solution protéique, les groupements aminés des protéines réagissant pour former des liaisons covalentes avec le composé dérivé de l'homopolymère ou copolymère, sur les fonctions anhydride encore disponibles, c'est-à-dire les fonctions anhydride non hydrolysées.

Selon un mode d'utilisation particulier du composé de l'invention, ce dernier est fonctionnalisé par interaction des fonctions anhydride disponibles, avec des fonctions réactives d'un agent de fonctionnalisation, lesdites fonctions réactives étant notamment choisies parmi les fonctions amine, thiol et hydroxyle.

Au sens de la présente invention, une fonctionnalisation est une modification chimique de l'homopolymère ou copolymère d'anhydride maléique par un agent de fonctionnalisation, en vue de :

1) son immobilisation directe ou indirecte sur un support solide : par immobilisation directe, on entend la fixation par covalence ou adsorption passive de l'homopolymère ou copolymère sur ledit support solide préalablement fonctionnalisé ou non ; une immobilisation directe peut être réalisée au moyen d'un ligand, préalablement fixé sur l'homopolymère ou copolymère, puis fixé chimiquement sur ledit support solide ; par immobilisation indirecte, on entend l'interaction ligand/antiligand entre un ligand fixé sur l'homopolymère ou copolymère, et l'antiligand ou ligand complémentaire fixé sur le support solide.

2) son marquage pour le détecter

3) la fixation indirecte d'une molécule biologique sur ledit homopolymère ou copolymère.

L'agent de fonctionnalisation est notamment choisi parmi les haptènes, des agents colorants, luminescents, fluorescents ou phosphorescents, et des polymères naturels ou synthétiques notamment polypeptides, polysaccharides et protéines solubles en milieu organique et le N-BOC-1,6-diaminohexane.

Selon l'invention, il ressort que si la liaison entre le composé de l'invention et la ou les molécules biologiques est indirecte, le composé est lié à un agent de fonctionnalisation pouvant appartenir au groupe des agents cités ci-dessus, l'agent de fonctionnalisation étant lui-même lié à la ou les molécules biologiques.

En outre, le composé portant la ou les molécules biologiques, fonctionnalisé ou non, peut être lié directement ou indirectement à un support solide. Le composé peut être directement lié sur un support solide par un ligand notamment choisi parmi les polypeptides et la polytyrosine et la polyglycine et le N-BOC-1,6-diaminohexane. Quand la liaison entre le composé et le support solide est indirecte, le composé est lié à un agent de fonctionnalisation qui est lié à un agent de fonctionnalisation complémentaire, ce dernier étant lié à un support solide.


Selon l'invention, le composé répondant à la formule I peut être à la fois, l'agent d'hydrophilisation et l'agent de fonctionnalisation, et est de préférence un polypeptide choisi parmi la polytyrosine et la polyglycine ou le N-BOC-1,6-diaminohexane.

Avantageusement, le support solide est choisi parmi les matériaux naturels, de synthèse modifiés ou non chimiquement, et notamment parmi les latex, les polymères du type polychlorure de vinyle, polyéthylène, polystyrène, polyacrylate et les copolymères du type de ceux à base de styrène.

Le support solide peut être sous la forme d'une plaque de microtitration, d'un cône, d'un tube, d'un puits,

de billes ou analogues.

La présente invention concerne également un agent d'hydrophilisation d'un homopolymère ou copolymère de l'anhydride maléique, cet agent répondant à la formule I :



5 dans laquelle :

- A est l'atome d'azote d'une fonction amine primaire, secondaire ou tertiaire ou l'atome de soufre d'une fonction thiol,
- x, z et t indépendamment les uns des autres sont des nombres entiers non nuls, et
- y est un nombre entier non nul, au moins égal à 5 quand A est un atome d'azote, et au moins égal à 4 quand A est un atome de soufre.

10 L'agent hydrophilisant est un composé soluble à la fois dans l'eau et en milieu organique, capable de se fixer sur l'homopolymère ou copolymère d'anhydride maléique pour lui conférer une totale solubilité en phase majoritairement aqueuse.

15 Un autre objet de l'invention est un procédé pour obtenir un dérivé soluble en phase aqueuse à pH neutre, d'un homopolymère ou copolymère d'anhydride maléique consistant :

- à dissoudre l'homopolymère ou copolymère dans un solvant organique anhydre et
- à faire réagir l'homopolymère ou copolymère en solution, avec l'agent hydrophilisant de l'invention, en phase organique.

20 Pour la mise en oeuvre de ce procédé, et en particulier pour l'étape de la dissolution, le solvant employé est de préférence de type aprotique polaire tel que le diméthylformamide (DMF), le diméthylsulfoxyde (DMSO), la pyridine, la 1,3-diméthyl -3,4,5,6 tétrahydro-2 (1H)-pyrimidinone, le dioxane, ou analogues.

25 La quantité de solvant à employer dépend de la nature chimique de l'homopolymère ou copolymère, de son poids moléculaire et de la nature du solvant organique. Aussi pour deux polymères de poids moléculaire identique, le polymère le plus hydrophobe se dissoudra plus facilement dans le solvant organique. La quantité de solvant est au moins égale à la quantité nécessaire pour dissoudre l'homopolymère ou copolymère à température ambiante, mais peut être supérieure sans pour autant nuire au bon déroulement du procédé.

Enfin, un dernier objet de l'invention est un procédé pour immobiliser une molécule biologique sur un homopolymère ou copolymère de l'anhydride maléique consistant :

- à dissoudre l'homopolymère ou copolymère dans un solvant organique anhydre et
- 30 - à faire réagir l'homopolymère ou copolymère dissous avec un agent hydrophilisant selon l'invention, en phase organique et
- à mettre en contact le composé hydrosoluble obtenu avec la molécule biologique, en phase aqueuse.

Le procédé d'immobilisation de l'invention peut en outre comprendre, avant la mise en contact du composé hydrosoluble avec la molécule biologique, une étape de fonctionnalisation :

- 35 - de l'homopolymère ou copolymère d'anhydride maléique, quand elle est effectuée avant l'étape d'hydrophilisation dudit homopolymère ou copolymère
- ou du composé hydrosoluble, quand elle est effectuée après l'étape d'hydrophilisation de l'homopolymère ou copolymère.

40 L'étape de fonctionnalisation est effectuée en phase organique avec un agent de fonctionnalisation qui est avantageusement choisi parmi les haptènes, des agents colorants, luminescents, fluorescents ou phosphorescents et des polymères naturels ou synthétiques notamment polypeptides, polysaccharides et protéines solubles en milieu organique, et le N-BOC-1,6-diaminohexane.

45 La réaction de fonctionnalisation a lieu à des températures comprises entre + 4°C et + 50°C, préférentiellement entre + 4°C et + 37°C, et plus couramment à température ambiante. Le temps de contact entre le ou les agents de fonctionnalisation et l'homopolymère ou copolymère s'échelonne entre 30 mn et 48 heures, préférentiellement entre une heure et 24 heures. Une agitation du milieu réactionnel n'est pas toujours indispensable.

Les différents objets de l'invention ainsi que leurs caractéristiques et avantages sont à présent illustrés par les exemples 1 à 6 suivants :

EXEMPLE 1

Préparation de composés hydrosolubles dérivés de copolymères de l'anhydride maléique

55 Le Tableau 1 suivant fait apparaître les conditions de préparation d'un composé hydrosoluble dérivé de trois copolymères de l'anhydride maléique respectivement A, B et C :

Copolymère A commercialisé par la Société POLYSCIENCE sous la référence 3106

Copolymère B commercialisé par la Société JANSSEN sous la référence 17.923 -77

Copolymère C commercialisé par la Société POLYSCIENCE sous la référence 3102.

Selon le procédé de l'invention, le copolymère est dissous dans un solvant organique anhydre, le diméthylformamide (DMF) anhydre, puis l'agent hydrophilisant, l'éthanolamine, est additionné en milieu organique. La quantité à employer d'agent hydrophilisant en général et d'éthanolamine en particulier pour cet exemple, dépend de la nature chimique du polymère ou copolymère, de la concentration du polymère ou copolymère dans la phase organique et du volume de la phase aqueuse. La quantité d'agent hydrophilisant ajoutée dépend essentiellement de l'hydrophilie intrinsèque du polymère ou copolymère.

Ainsi, le Tableau 1 donne les quantités d'éthanolamine nécessaire pour que 100 µl de solution de composé hydrosoluble dérivé des copolymères respectivement A, B et C, dilués dans 900 µl de milieu aqueux, fournissent une solution homogène.

TABLEAU 1

Copolymère 50/50 anhydride maléique/P	A	B	C
P	styrène	styrène	méthylvinyl-éther
Mw (masse moléculaire)	1600	50 000	67 000
quantité de copolymère (mg)	100	50	15
DMF (ml)	1	1	1
éthanolamine (µl)	15	7,5	1
% des fonctions anhydride consommées par l'éthanolamine	50	50	25

EXEMPLE 2

Immobilisation d'allergènes sur un composé hydrosoluble dérivé du copolymère anhydride maléique/styrène, B, de l'exemple 1, puis fixation sur des particules de latex fonctionnalisés

A 1 ml d'une solution de B dans du DMF anhydre, on ajoute 7,5 µl d'éthanolamine, puis on agite pendant 30 sec. Dans un tampon carbonate 100 mM pH 8,2, contenant 0,5 mg/ml d'extrait aqueux Dactyle (Laboratoire des Stallergènes) on additionne successivement 4 µl de solution de B diluée au 1/5 dans du DMF et 200 µl de suspension de latex aminé à 5 % de taux de solide (Société BioMérieux) pour obtenir, en final, un volume total de 1 ml. Après agitation douce pendant 18 heures, le latex est centrifugé 5 mn à 8000 tpm dans une centrifugeuse Eppendorf. Le culot est repris dans un tampon glycine 0,1M ; NaCl 0,15 M ; pH8,2 ; BSA 5 g/l.

* Test d'activité des allergènes immobilisés :

Dans une plaque filtrante de microtitration, (Société Pall) on dépose dans chaque puits 100 µl de suspension de latex et 50 µl de sérum. Après 3 heures d'incubation à température ambiante, on procède à 2 lavages en PBS-Tween par filtration sous vide. On introduit ensuite 100 µl d'anticorps anti-IgE marqué à la peroxydase de raifort et on laisse incuber 1 heure à température ambiante avant de laver deux fois. Ensuite, on ajoute 250 µl de substrat ortho-phénylènediamine. Après 30 mn d'incubation, on bloque la réaction enzymatique par addition de 100 µl de H₂SO₄, on filtre dans une plaque de microtitration et la densité optique du filtrat est lue sur un lecteur de plaques, à la longueur d'onde de 492 nm.

Les résultats (exprimés en unité de D.O.) sont présentés dans le Tableau 2 suivant :

TABLEAU 2

	SERUM NEGATIF	SERUM POSITIF
Témoin LATEX sans copolymère	0,056	0,387
Allergènes immobilisés sur copolymère fixé sur LATEX	0,064	1,050

Le système présente de faibles bruits de fond et le signal spécifique est élevé.

EXEMPLE 3

Immobilisation d'allergènes sur un composé dérivé du copolymère anhydride maléique/styrène, B, de l'exemple 1, puis fixation dudit dérivé sur un support solide

- * Fonctionnalisation par la biotine puis hydrophilisation du copolymère B

On ajoute 1 ml de solution de B dans du DMF anhydre à 1 mg de biotine hydrazide (Pierce) et on laisse agir deux heures à température ambiante. Le copolymère est utilisable tel quel sans aucune étape de purification.

A la solution de copolymère fonctionnalisé, on ajoute 7,5 µl d'éthanolamine en tant qu'agent hydrophilisant.

- * Immobilisation d'allergènes sur la partie non fonctionnalisée du dérivé du copolymère B préparé ci-dessus :

Ensuite on dilue le copolymère ainsi obtenu au 1/10 dans le DMF et l'on ajoute 2,5 µl de mélange copolymère-biotine à 0,5 ml de solution d'allergènes, extrait Dactyle (Laboratoire des Stallergènes) à 0,5 mg/ml en taux de protéines. Après 4 heures d'incubation à température ambiante, on dialyse 18 heures à + 4°C contre un tampon phosphate 20 mM pH 7,4.

- * Fixation de la partie fonctionnalisée du dérivé du copolymère B sur un support solide

- * Test d'activité des allergènes immobilisés :

Après deux lavages en PBS Tween, on ajoute 50 µl de sérum et on incube 2 heures à température ambiante. Après 2 nouveaux lavages, on ajoute 100 µl d'anticorps anti-IgE marqué à la peroxydase, et on incube une heure à la même température. Après lavage, la réaction enzymatique a lieu pendant 30 min à température ambiante. Après blocage par 1 ml d'acide sulfurique, la lecture est effectuée à 492 nm.

Les résultats exprimés en unité de densité optique sont les suivants :

SERUM NEGATIF: 0,014

SERUM POSITIF : 1,533

Le système ainsi obtenu présente un très faible bruit de fond et un bon signal spécifique.

EXEMPLE 4

Immobilisation d'allergènes sur un copolymère anhydride maléique/styrène fonctionnalisé et hydrophilisé par le même agent, la polytyrosine

- * Fonctionnalisation du copolymère :

10 mg de copolymère styrène-anhydride maléique de poids moléculaire 360 000 sont dissous dans 1 ml de DMF. On ajoute ensuite 1 ml d'une solution de polytyrosine (Sigma, poids moléculaire 27 000) à 2 mg/ml dans du DMSO. On laisse agir 3 heures à température ambiante. Le copolymère devient suffisamment hydrophile pour être utilisé tel quel dans les conditions de fixation d'allergènes mises au point.

- * Immobilisation des allergènes :

A 995 µl de solution d'allergènes à 0,5 mg/ml (extrait Armoise du laboratoire des Stallergènes) dans

un tampon carbonate 100 mM pH 8,2, on ajoute 5 µl de solution de copolymère fonctionnalisé, on incube 4 heures à température ambiante.

* Test d'activité des allergènes immobilisés sur le composé hydrosoluble dérivé de B fixé sur cônes :

L'allergène ainsi préparé est testé sur le système VIDAS (Marque déposée BioMérieux) après fixation sur les cônes selon un protocole défini par le fabricant.

Les résultats exprimés en unités relatives de fluorescence : RFU sont les suivants :

SERUM NEGATIF: 116

SERUM POSITIF : 988

EXEMPLE 5

Immobilisation d'allergènes sur le composé hydrosoluble dérivé d'un copolymère de l'anhydride maléique fonctionnalisé et hydrophilisé par le même agent, le NBOC-1,6-diaminohexane

* Fonctionnalisation et hydrophilisation du copolymère :

10 mg de copolymère styrène-anhydride maléique de poids moléculaire 360 000 sont dissous dans 0,7 ml de DMSO. On ajoute ensuite 0,3 ml d'une solution à 3 mg/ml d'hydrochlorure de N-BOC-1,6-diaminohexane (Fluka) dans du DMSO, contenant 10 µl de triéthylamine (Janssen) par ml de solvant. On laisse agir 3 heures à température ambiante. Le polymère devient suffisamment hydrophile pour être utilisé tel quel, ou dilué au demi dans du DMF, dans les conditions de fixation d'allergènes mises au point.

* Immobilisation des allergènes :

A 2490 µl de solution d'allergènes à 0,5 mg/ml (extrait Dactyle du laboratoire des Stallergènes) dans un tampon carbonate 100 mM pH 8,2, on ajoute 12,5 µl de solution de copolymère fonctionnalisé dilué au demi dans du DMF, on incube 4 heures à température ambiante.

* Test d'activité des allergènes immobilisés :

L'allergène ainsi préparé est testé sur le système VIDAS (BioMérieux) après fixation sur les cônes selon un protocole défini par le fabricant.

Les résultats exprimés en unités relatives de fluorescence : RFU sont les suivants :

SERUM FORTEMENT POSITIF (> 60) :	13 827
SERUM POSITIF (15) :	3 191
SERUM FAIBLEMENT POSITIF (1,4) :	1 568
SERUM TRES FAIBLEMENT POSITIF (0,44) :	255
SERUM NEGATIF :	133

Ces méthodes d'immobilisation d'allergènes sur une phase solide selon Exemples 4 et 5 présentent un net avantage par rapport à celle décrite dans l'Exemple 3 en ce que, étant directes, elles ne nécessitent pas l'emploi d'un anticorps antibiotine. Le protocole est aisé à mettre en oeuvre.

EXEMPLE 6

Immobilisation d'anticorps monoclonaux anti-alpha-foeto-protéine (anti-AFP) sur le composé hydrosoluble dérivé d'un copolymère de l'anhydride maléique B ou C de l'exemple 1, fonctionnalisé par la biotine, puis fixation sur support solide portant un anticorps anti-biotine

* Fonctionnalisation du copolymère :

Le copolymère B est fonctionnalisé par la biotine et rendu hydrosoluble selon le prototype décrit dans l'Exemple 3.

Le copolymère C est fonctionnalisé et rendu hydrosoluble comme suit :

A 1 ml de solution C, on ajoute 0,1 ml de solution de biotine hydrazide à 2,5 mg/ml. On laisse agir pendant deux heures, après quoi le copolymère fonctionnalisé est traité par l'éthanolamine.

* Immobilisation des anticorps sur la partie non fonctionnalisée du dérivé du copolymère B ou C préparé ci-dessus :

A une solution d'anticorps à 0,5 mg/ml en final dans un tampon carbonate pH 8,2, 100 mM, on ajoute 5 µl de solution de composé hydrosoluble fonctionnalisé dérivé du copolymère B ou C. On incube 1 heure

à 37° C avant de dialyser 4 heures à température ambiante contre du PBS.

- * Fixation de la partie fonctionnalisée du composé dérivé du copolymère B ou C sur un support solide portant un anticorps antibiotine :

Un anticorps antibiotine à raison de 2 µg d'anticorps par puits est fixé sur une plaque de microtitration (NUNC, nom commercial) durant 2 heures à 37° C avant saturation en gélatine 0,5 %. On dépose dans les puits de la plaque ainsi obtenue un volume de solution d'anticorps anti-AFP immobilisés. On laisse 1 heure à 37° C.

- * Test d'activité des anticorps immobilisés :

Après 3 lavages en PBS Tween, on introduit une gamme en antigène (AFP). On laisse incuber 1 heure à 37° C, on lave 3 fois en PBS Tween. La présence de l'antigène est détectée par un conjugué phosphatase alcaline - anticorps polyclonal complémentaire. On incube 1 heure à 37° C. La révélation est effectuée par le substrat paranitrophényl phosphate (pNPP). Après blocage avec NaOH 1N, la lecture s'effectue sur un lecteur de plaques, à une longueur d'onde de 405 nm.

Les résultats obtenus sont montrés dans la figure 1. La courbe intitulée P3 est celle de l'anticorps seul. On voit ainsi que ce dernier n'est pas, ou très peu, adsorbé non spécifiquement par la plaque de microtitration revêtue d'anticorps antibiotine.

La courbe intitulée AMVE est celle obtenue avec le copolymère C méthylvinyléther-anhydride maléique. La courbe désignée SAM est celle obtenue en utilisant le copolymère B styrène-anhydride maléique. Le copolymère méthylvinyléther - anhydride maléique donne des signaux plus forts (courbe AMVE) que le copolymère styrèneanhydride maléique (courbe SAM), toute chose étant égale par ailleurs (concentration en anticorps au moment du couplage, concentration en biotine sur le polymère).

Plus hydrophile que le copolymère styrèneanhydride maléique, le copolymère méthylvinyléther-anhydride maléique conserve mieux l'intégrité de l'anticorps en ne provoquant qu'une faible dénaturation.

EXEMPLE 7

Utilisation d'un composé hydrosoluble dérivé du copolymère anhydride maléique/méthylvinyléther, fonctionnalisé par la biotine, comme amplificateur chimique

Dans divers phénomènes biologiques, et tout particulièrement dans le domaine du diagnostic, pour atteindre des niveaux de sensibilité élevés, il peut être nécessaire d'amplifier artificiellement un signal spécifique (par exemple : détection de matériel biologique présent en faible quantité tel que des ADN ou fragments d'ADN).

Dans ce but, des quantités croissantes de biotine-hydrazide (Pierce) ont été mises en réaction avec le copolymère anhydride maléique/méthylvinyléther, C, de l'Exemple 2 pour obtenir des copolymères fonctionnalisés. Ces derniers ont été traités par l'éthanolamine pour conduire à des composés fonctionnalisés hydrosolubles que l'on appelle poly-biotine.

Dans des puits d'une plaque de microtitration (NUNC), on fixe une quantité constante des diverses poly-biotines, par l'intermédiaire d'un anticorps antibiotine, immobilisé au fond des puits selon la méthode décrite dans l'exemple 5. La présence de la biotine est révélée par un conjugué streptavidine - peroxydase qui se fixe en formant un complexe avec la biotine.


La détection, à l'aide de la streptavidine marquée, diluée 1/10 000 en PBS - gélatine 0,5 %, s'effectue de la façon suivante :

- incubation du conjugué streptavidine-peroxydase pendant une heure à 37° C ;
- 3 lavages en PBS Tween ;
- ajout du substrat orthophénylènediamine (OPD), blocage par H₂SO₄ et lecture à 492 nm.

La figure 2 montre le signal obtenu en fonction des quantités de biotine fixée sur le poly(méthylvinyléther-anhydride maléique). On observe qu'il y a une amplification du signal par un facteur 6 environ quand on passe de 0,05 mg de biotine à 1,5 mg de biotine pour 15 mg de polymère.

Revendications


1) Composé hydrosoluble dérivé d'un homopolymère ou copolymère de l'anhydride maléique présentant des fonctions anhydride disponibles et des fonctions anhydride hydrolysées, caractérisé en ce que les fonctions anhydride hydrolysées consistent en des fonctions carboxyliques et des fonctions dérivées de fonctions carboxyliques portant un résidu d'un composé répondant à la formule I :



dans laquelle :

- A est l'atome d'azote d'une fonction amine primaire, secondaire ou tertiaire ou l'atome de soufre d'une fonction thiol,
- x, z et t indépendamment les uns des autres sont des nombres entiers non nuls, et
- y est un nombre entier non nul, au moins égal à 5 quand A est un atome d'azote, et au moins égal à 4 quand A est un atome de soufre.

2) Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que A est l'atome d'azote et le composé I est choisi parmi le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, l'(amino-2-éthylamino)-2-éthanol, l'amino-2-méthyl-2-propanediol-1,3, la diéthanolamine, les polypeptides et notamment polytyrosine ou polyglycine, le N-BOC-1,6-diaminohexane et les composés répondant aux formules générales respectivement :



dans lesquelles n est un nombre entier compris entre 1 et 50.

3) Composé selon la revendication 2, caractérisé en ce que n est compris entre 1 et 10 et le composé II est choisi parmi l'éthanolamine et l'(amino-2-éthoxy)-2-éthanol.

4) Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que A est l'atome de soufre et le composé I est le mercaptoéthanol.

5) Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les copolymères de l'anhydride maléique sont choisis parmi les poly (anhydride maléique-éthylène), les poly (anhydride maléique-styrène), les poly (anhydride maléique-propylène), les poly (anhydride maléique-méthylvinyléther).

6) Composé selon la revendication 5, caractérisé en ce que le copolymère de l'anhydride maléique comprend au moins 5 % de motifs anhydride maléique.

7) Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est lié directement ou indirectement à au moins une molécule biologique choisie parmi les protéines, les anticorps, fragments d'anticorps ou antigènes, les polypeptides, les enzymes, les haptènes, les fragments d'acides nucléiques.

8) Composé selon la revendication 1 ou 7, caractérisé en ce qu'il est fonctionnalisé par interaction des fonctions anhydride disponibles, avec des fonctions réactives d'un agent de fonctionnalisation, ledit agent de fonctionnalisation étant choisi parmi les haptènes, des agents colorants, luminescents, fluorescents ou phosphorescents et des polymères naturels ou synthétiques notamment polypeptides, polysaccharides et protéines solubles en milieu organique, et le N-BOC-1,6-diaminohexane.

9) Composé selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce qu'il est lié à un agent de fonctionnalisation lui-même lié à une molécule biologique.

10) Composé selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce qu'il est immobilisé directement ou indirectement sur un support solide.


11) Composé selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il est immobilisé sur un support solide par un ligand choisi parmi la polytyrosine, la polyglycine et le N-BOC-1,6-diaminohexane.

12) Composé selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il est lié à un agent de fonctionnalisation lui-même lié à un agent de fonctionnalisation complémentaire, ce dernier étant lui-même lié à un support solide.

13) Composé selon la revendication 11, caractérisé en ce que le composé répondant à la formule I est à la fois l'agent hydrophilisant et l'agent de fonctionnalisation.

14) Composé selon la revendication 13, caractérisé en ce que l'agent hydrophilisant est choisi parmi la polytyrosine, la polyglycine et le N-BOC-1,6-diaminohexane.

15) Agent d'hydrophilisation d'un homopolymère ou copolymère de l'anhydride maléique caractérisé en ce qu'il répond à la formule I :



dans laquelle :

- A est l'atome d'azote d'une fonction amine primaire, secondaire ou tertiaire ou l'atome de soufre d'une fonction thiol,
- x, z et t indépendamment les uns des autres sont des nombres entiers non nuls, et
- y est un nombre entier non nul, au moins égal à 5 quand A est un atome d'azote, et au moins égal à 4 quand A est un atome de soufre.

16) Procédé pour obtenir un dérivé soluble en phase aqueuse à pH neutre, d'un homopolymère ou copolymère d'anhydride maléique caractérisé en ce que :

- on dissout l'homopolymère ou copolymère dans un solvant organique anhydre et
- on fait réagir l'homopolymère ou copolymère en solution, avec un agent hydrophilisant, selon la revendication 15, en phase organique.

17) Procédé pour immobiliser une molécule biologique sur un homopolymère ou copolymère de l'anhydride maléique caractérisé en ce que :

- on dissout l'homopolymère ou copolymère dans un solvant organique anhydre, et
- on fait réagir l'homopolymère ou copolymère dissous avec un agent hydrophilisant selon la revendication 15, en phase organique
- on met en contact le composé hydrosoluble obtenu avec la molécule biologique, en phase aqueuse.

5 18) Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce qu'avant la mise en contact du composé hydrosoluble avec la molécule biologique, on fonctionnalise l'homopolymère ou copolymère d'anhydride maléique au moyen d'un agent de fonctionnalisation, en phase organique.

10

15

20

25

30



35

40

45

50

55





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 93 42 0122

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
A	DE-A-2 420 747 (YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.) * revendications 1-9 *	1	C08F8/30
A	EP-A-0 273 895 (MONSANTO COMPANY) * revendications 1-7 *	1	
A	FR-A-2 384 811 (MAEDA HIROSHI ET ISHIDA NAKAO) * revendications 1-3 *	1	
A	US-A-3 310 540 (J. C. FANG) * le document en entier *	1	
A	FR-A-1 580 038 (BAYER AG.) * le document en entier *	1	
A	DE-A-1 745 954 (HOECHST) * le document en entier *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			C08F
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 27 AVRIL 1993	Examinateur PERMENTIER W.A.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 CL.52 (P0402)